

# SIL BAÑOS & COCINAS EXPRESS

SILICONE ACÉTICO ANTIFUNGOS COM TECNOLOGIA EXPRESS. ESPECIAL PARA COZINHAS E CASAS DE BANHO

## VANTAGENS

- Fórmula antifungos.
- Secagem rápida. Formação de pele em 20 minutos.
- Resistente a detergentes e produtos de limpeza.
- Elevada resistência à humidade.

## DESCRIÇÃO

Silicone acético com fungicida, indicado para selagem de juntas em instalações sanitárias. Excelente resistência aos fungos e aos raios UV. Cura em contacto com a humidade atmosférica, formando uma selagem flexível e duradoura. A formulação antifungos assegura a manutenção de juntas limpas. Excelente aderência, sem necessidade de primário, à generalidade das superfícies tais como: vidro, superfícies vidradas ou esmaltadas, cerâmica, painéis em epóxi ou poliéster, poliestireno, PVC, aço inoxidável, alumínio anodizado e madeira.

## APLICAÇÕES

Adequado para selagens em cozinhas, casas de banho, chuveiros (juntas de lavatórios, bancas de cozinha, banheiras, cabines de duche, etc..)

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas, isentas de pó e gordura. Cortar a parte superior do bico do cartucho e atarraxar a cânula. Aplicar o produto em cordões com uma pistola manual ou pneumática. Alisar com uma espátula ou com o dedo previamente humedecido em água e sabão. São sempre recomendados ensaios prévios de aderência. Para mais informações consultar a página web [www.bostik.com/pt/portugal/](http://www.bostik.com/pt/portugal/)

## DIMENSÕES DAS JUNTAS

Largura mínima: 4 mm

Largura máxima: 25mm

Relação entre largura/profundidade:

- 4-8 mm / 6 mm
- 10-12 mm / 8 mm
- 14-16 mm / 10 mm
- 18-20 mm / 12 mm
- 22-24 mm / 14 mm



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Silicone acético
Formação de pele	13 min (23 °C, 55%H.R.)
Densidade	0.97g/ml
Escorrimento	<2mm (ISO 7390)
Dureza Shore A (DIN 53505)	15
Alongamento à rotura (DIN 53504)	600%
Resistência à temperatura	-50 °C a +120 °C
Temperatura de serviço	+5 °C a +40 °C
Resistência à tração (DIN 53504)	1.3 MPa
Extrudabilidade	600g/min (3mm/6.3 bar)
Módulo elasticidade 100% (DIN 53504)	0.30 MPa

## LIMPEZA

O produto não curado pode remover-se com Bostik Cleaner E. Após a cura, remover mecanicamente.

## RENDIMENTO

10 a 15 metros lineares para um cordão com 5 mm de diâmetro. Pode utilizar-se a seguinte fórmula de cálculo:

$$\frac{280}{\text{secção de junta (mm}^2\text{)}} = \text{metros lineares por cartucho}$$

## LIMITAÇÕES

Não recomendado para betão, mármore, chumbo, cobre, aço galvanizado, PE, PP, PTFE, PC, PMMA e superfícies betuminosas. Não indicado para aquários. Pode provocar manchas em pedra e outras superfícies porosas. A limpeza das juntas com produtos com cloro provoca o escurecimento da juntas.

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO

18 meses na embalagem original fechada, armazenada entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

## CERTIFICADOS



## APRESENTAÇÃO

Refª	Cor	Embalagem	Caixa	EAN
30606971	transparente	280ml	12	8412663069713
30606980	branco	280ml	12	8412663069805

## IMPORTANTE

CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

## AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.


BOSTIK HOTLINE

Smart help  
253 300 810

Den Braven, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos  
4700-023 Braga - Portugal  
an Arkema company

[www.bostik.com/pt/portugal/](http://www.bostik.com/pt/portugal/)



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.