

PLADUR® Ultra L-Tec

01a13001PT - Rev. 09/2017



DESCRIÇÃO

Placa de gesso laminado de densidade reduzida. É formada por uma alma de gesso 100% natural e revestida nas suas duas faces por uma lâmina de celulose especial.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Sistemas de tetos em obra nova ou de restauro onde não seja necessária certificação de resistência ao fogo nem requisitos acústicos.
- Não será válida para zonas húmidas
- Não será válida para tabiques

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADES	VALORES
Cor claro	Face – Cinzento
Bordo longitudinal Bordo transversal	Dorso - castanho kraft BA (Afinado) BCT (Cortado)
Espessura (mm)	12,5
Peso (kg/m ²) aprox.	6,5
Resistência a flexão (N)	Longitudinal
	≥550
	Transversal
	≥210
Condutividade térmica (λ) (W/mK)	≤0,25
Resistência térmica (m ² K/W)	≥0,05
Dilatação linear (m/m °C)	-
Dureza superficial (marca) (mm)	Ø ≤20
Permeabilidade ao ar [m ³ /(m ² .s.Pa)]	-
Permeabilidade ao vapor de água (fator de resistência)	10
Reação ao fogo	A2 s1, d0
Norma aplicável / certificações	EN-520 
Classificação (de acordo com EN-520)	A

DIMENSÕES (MM)

ESPESSURA	COMPRIMENTO X LARGURA
13	2000x1200, 2500x1200

TOLERÂNCIAS (DE ACORDO COM EN-520)

- Comprimento: +0 / -5 mm
- Largura: +0 / -4 mm
- Espessura: ±0,4 mm

MARCA DE PLACA E PALET

- **Bordo afinado:** logo PLADUR®, denominação de placa, marca CE.
- **Bordo:** Código EAN, denominação de placa, dimensões.
- **Dorso:** PLADUR®, Placa Gesso laminado, Ultra L-Tec, EN-520, tipo de bordo, CE, reação ao fogo, Identificação, made in Spain, data de fabrico.
- **Paleta:** logo PLADUR®, dimensões e tipo de bordo.



Embalagem

ESPESSURA	UNIDS / LOTE	OUTROS
12,5	60	Os lotes apoiam-se sobre tiras de linho. a quantidade de tiras varia de acordo com a espessura e as dimensões das

INSTALAÇÃO

- Deve-se respeitar sempre a norma vigente aplicável no território onde se efetuar a instalação
- Atendemos consultas sobre instalação e oferecemos suporte técnico através do nosso telefone de Atenção ao Cliente e Assistência Técnica **+34 902 023 323** e na direção de correio eletrónico **consultas@pladur.com**



01a13001PT - Rev. 09/2017

ACABAMENTOS E DECORAÇÃO

- A placa PLADUR® Ultra L-Tec está indicada para ser acabada com a gama de pastas e fitas PLADUR®.
- Não se deve pintar a superfície antes de realizar o tratamento de juntas.
- As pequenas reparações de danos menores que se efetuarem sobre ela devem realizar-se com a pasta de adesão PLADUR®.
- É necessário aplicar uma imprimação e deixar secar antes de pintar, texturizar ou empapelar, de forma a igualar a capacidade de absorção da placa e da pasta.
- Devem-se seguir cuidadosamente as indicações do fabricante para a sua aplicação.
- É recomendável executar os trabalhos de decoração com a maior rapidez a partir do momento em que se terminam os trabalhos de acabamento (tratamento de juntas e parafusos) para evitar o surgimento de oxidações na superfície da placa.
- Aplicar uma imprimação em toda a superfície da placa previne estas oxidações.
- Uma adequada ventilação do recinto que favoreça a circulação de ar minimiza o surgimento de problemas ocasionados pela humidade.
- Em caso de altos níveis de humidade ambiental poderá ser necessária a utilização de desumidificadores.
- Devem-se seguir cuidadosamente as instruções do fabricante do material que se utilizar como decoração.
- Para obter informação sobre níveis de acabamentos em paredes e tetos consulte www.nivelesdeacabado.com

PRECAUÇÕES

- Apenas com a utilização combinada de produtos originais PLADUR® (placa, perfis, pastas, parafusos e acessórios) garantimos o cumprimento dos resultados obtidos nos nossos ensaios ou indicações que partilhamos na nossa documentação técnica.
- As placas instaladas e não decoradas não se devem expor à luz solar durante tempo prolongado. A utilização de uma imprimação específica para placa de gesso laminado minimiza o surgimento de oxidações na superfície das placas nestas circunstâncias.
- Deve-se manter o recinto corretamente ventilado e evitar condensações que possam danificar as placas.
- Para obter informação detalhada sobre segurança, consulte a ficha de dados de segurança do produto.

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

- Empilhar as placas sempre na horizontal, sobre uma superfície plana e seca, ao abrigo da luz solar e da chuva num lugar não sujeito às intempéries.
- As paletes devem ser empilhadas de forma estável e na vertical.
- Para a montagem das placas recomenda-se que sejam manipuladas verticalmente, com cuidado, para não baterem em ninguém nem em nenhum outro objeto de modo a não provocarem danos.
- Para o seu transporte manual, recomenda-se que as mantenha em posição horizontal e que o mesmo seja feito, pelo menos, por duas pessoas, sempre que não se utilizarem meios mecânicos.
- Não se recomenda a manipulação por um só indivíduo de produtos ou conjunto de produtos que superem, individual ou simultaneamente, os 25 kg. No caso de os superar, recomenda-se uma manipulação coletiva ou com a ajuda de elementos mecânicos.
- Quando as placas forem transportadas por empilhadores, os garfos do empilhador devem estar abertos no máximo.
- As placas podem-se cortar com uma serra ou de forma manual, cortando a celulose com um elemento de fio cortante (cutter) e dobrando-as sobre o referido corte. Recomenda-se a utilização de luvas de proteção mecânica de acordo com UNE-EN 420 e UNE-EN 388.
- A utilização de ferramentas mecânicas requer o seguimento cuidadoso das instruções do fabricante.

Escritórios Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placa de Gesso Laminado,
Transformados, Perfis e Pastas Adesivas

O presente documento está redigido de acordo com as características dos materiais PLADUR® e das suas recomendações de montagem, atualizadas à data da edição, podendo portanto variar de acordo com possíveis alterações de design dos produtos e normas vigentes. Estas características não devem ser transferidas para outros produtos e sistemas fora da gama PLADUR®. Este documento não tem carácter contratual. Publicado julho 2015. Dados válidos salvo erro tipográfico ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações. A PLADUR® é uma marca registada de Yesos Ibéricos, SA.

Serviço de Atenção ao Cliente (SAC)
+34 902 023 323

info@pladur.com
www.pladur.com



Pladur®
Torna-o realidade