

# PLADUR® JUNTA ESTANQUE

04d01001PT - Rev. 10/2015



## DESCRIÇÃO

Fita de espuma de polietileno reticulado, com uma das faces autoadesiva.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

É especialmente indicada como junta para estancar e isolar os perímetros nos sistemas Pladur®. Evita desta forma a passagem de ar, luz, água ou vibrações.

## DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	VALORES
Composição	Polietileno reticulado
Cor	Cinzeno escuro
Espessura (mm)	3,00
Largura (mm)	45,8 / 70,8
Absorção de água (% vol)	< 1
Resistência à tração (KPa)	265 - 400
Alargamento à rotura (%)	125 - 130
Resistência à rotura (N)	> 4,0
Resistência à compressão(KPa)	10% deformação - 19 25% deformação - 40 50% deformação - 105
Conductividad térmica ( $\lambda$ ) (W/mK)	10° C - 0,034 40° C - 0,039

## DIMENSÕES

LONGITUDE
30 mm

## TOLERÂNCIAS

PROPRIEDADE	VALORES
Largura	+ 0/-2 mm
Espessura	± 0,5 mm
Comprimento	± 1,5%

## APRESENTAÇÃO

### Embalagem

LARGURA	UDS / CAIXA
45,8 m	24 Rolos
70,8 m	7 Rolos

## INSTALAÇÃO

- Deve respeitar-se sempre a norma vigente aplicável no território em que se efetuar a instalação.
- Atendemos a pedidos de esclarecimento sobre instalações e oferecemos suporte técnico através dos nossos telefones de Assistência Técnica **+34 902 023 323** e através da nossa direção de correio eletrónico **info@pladur.com**.

## PRECAUÇÕES

- Apenas mediante a utilização combinada dos produtos originais Pladur® (placa, perfis, pastas, parafusos e acessórios) garantimos o cumprimento dos resultados obtidos nos nossos ensaios ou nas indicações e que apresentamos na nossa documentação técnica.
- Para obter informação detalhada sobre a sua segurança, consulte a ficha de dados de segurança do produto.

## ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

- Armazenar as fitas na sua embalagem original ao abrigo da chuva e de fontes de ignição, num lugar não sujeito às intempéries.
- Não se recomenda a manipulação por um único individuo de produtos ou conjunto de produtos que superem, individual ou simultaneamente, os 25 kg. No caso de os superar recomendase uma manipulação coletiva ou mediante ajuda de elementos mecânicos.

Serviço de Atendimento ao Cliente  
**707 50 22 44**

**info@pladur.com**  
**www.pladur.com**



Serviços Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid  
 Placas de Gesso Laminado, Transformados, Perfis e Pastas Adesivas

O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente no Departamento Técnico de Yesos Ibéricos S.A. A PLADUR® é uma marca registada de Yesos Ibéricos, S.A. Edição Julho 2015. Esta edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

**Pladur®**  
 Torna-o realidade